

すぐれた分散性、カラーバリエーション 塩ビ用ベースカラー



- ①塩ビ樹脂に相溶性の良いビヒクルに顔料を分散しています。
- ②形状は、粉末タイプ、顆粒タイプなどがございます。
- ③軟質塩ビ、硬質塩ビに粗粒無く綺麗に発色いたします。

【主なNSBタイプグレード】

品名	顔料分	ビヒクル・溶剤	使用顔料	色調(目安)
ホワイト NSB-513	72%	28%	酸化チタン	
ホワイト NSB-524	70%	30%	酸化チタン	
イエロー NSB-127	5%	95%	縮合アゾ	
イエロー NSB-128	40%	60%	縮合アゾ	
イエロー NSB-139	40%	60%	イソインドリノン	
イエロー NSB-236	60%	40%	複合酸化鉄	
イエロー NSB-1/10-236-D	6%	94%	複合酸化鉄	
ブラウン NSB-216	60%	40%	酸化鉄	
ブラウン NSB-1/10-216-D	6%	94%	酸化鉄	
レッド NSB-83	5%	95%	縮合アゾ	
レッド NSB-84	40%	60%	縮合アゾ	
レッド NSB-66	5%	95%	キナクリドンレッド	
レッド NSB-67	40%	60%	キナクリドンレッド	
ブルー NSB-320	40%	60%	フタロシアニンブルー	
グリーン NSB-281	40%	60%	フタロシアニングリーン	
ブルー NSB-339	70%	30%	群青	
バイオレット NSB-603	5%	95%	ジオキサジンバイオレット	
ブラック NSB-414	36%	64%	カーボン	
ブラック NSB-1/10-414-D	3.6%	96.4%	カーボン	
ブラック NSB-1/100-414-Y	0.36%	99.64%	カーボン	

【備 考】

- ① 基本的には、御使用の塩ビ樹脂に必要量混合し色相確認し使用お願いいたします。
- ② 御試験後、鉛配合、錫配合など個々のコンパウンドによっては、顔料の拡散、外滑性、内滑性など支障がきたす場合はご相談承ります。



レジノカラー工業株式会社