



Base Color for Rubber

ゴム着色用ベースカラー

【特徴】

- ・ ゴムに相溶性の良いビヒクルに顔料を分散しています。
- ・ 製品形状は板状です。
- ・ 各種ゴム(NBR、SBR等)への分散性、拡散性、色相安定性に優れています。
- ・ 各ベースカラーの混色により、目的の色相が得られます。



【製品代表特性】

製品名	使用顔料	顔料濃度(%)	色調
レジノ イエロー GL-6-B (LB)	ジスアゾイエロー(P.Y.14)	50	
レジノ イエロー 3GR-55-C (LB)	ジスアゾイエロー(P.Y.13)	52	
レジノ イエロー 2R-A (LB)	ジスアゾイエロー(P.Y.14、P.Y.55)	35	
レジノ イエロー 5GS-B (LB)	ジスアゾイエロー(P.Y.83)	40	
レジノ レモンイエロー 50% (LB)	黄色酸化鉄(P.Y.42)	50	
レジノ ブラウン 205 (LB)	ベンガラ(P.R.101)	50	
レジノ ブラウン 400 (LB)	ベンガラ(P.R.101)	29	
レジノ オレンジ G-A (LB)	ピラゾロンオレンジ(P.O.13)	50	
レジノ オレンジ RA-A (LB)	ジスアゾオレンジ(P.O.16)	52	
レジノ レッド K (LB)	レーキレッド(P.R.48:1)	47	
レジノ レッド BX (LB)	レーキレッド(P.R.48:2)	45	
レジノ カーミン FB-D (LB)	ナフトールカーミン(P.R.5)	62	
レジノ レッド 72-A (LB)	ナフトールレッド(P.R.170)	36	
レジノ ブルー KP-25 (LB)	フタロシアニンブルー(P.B.15:3)	13	
レジノ ブルー RT-SA (LB)	フタロシアニンブルー(P.B.15:2)	43	
レジノ ブルー RT-6 (LB)	フタロシアニンブルー(P.B.15)	56	
グンジョウ 1500 50%(LB)	群青(P.B.29)	50	
レジノ グリーン GBA (LB)	フタロシアニングリーン(P.G.7)	41	
レジノ ブラック F-4 (LB)	カーボンブラック(P.Bk.7)	35	
ホワイト A-110-A (LB)	酸化チタン(P.W.6)	63	

【備考】

ご使用のゴム少量に必要量を混合して色相を確認後、ご使用頂きます様お願い致します。



レジノカラー工業株式会社

〒532-0028
 大阪市淀川区十三元今里 3-1-102
 TEL:06-6301-0638 FAX:06-6308-6638
 URL: <http://www.resinocolor.co.jp>