Base Color for Polyvinyl Chloride

# 塩化ビニル樹脂 着色用ベースカラー



### 短納期対応が可能に!



お客さまから急ぎの注文が入ったが、通常 納期1ヶ月のため失注。納期がネックに。



NSBカラーなら自社で調色可能なシステム で迅速対応。※




短納期対応が可能になり、納期の心配が 解消しました。

## 貫した色管理が可能に!



きずクレームが発生。



製品ごとに色のブレがあり、色味が統一でNSBベースカラーと色管理システムで一貫 した品質を維持。



色ブレがなくなり、クレームが減少。品質の 安定を実現しました。

### 在庫コスト削減&在庫低減



顔料の商品数や発注単位が大きく、余剰 在庫が生じているため、在庫管理の負担 カラーで調色可能。 が大きくなっている。



NSBの調色システムなら、少ないベース



在庫スペースがすっきりし、コスト削減と 資金繰りの改善を実現。



#### 標準色一覧

多彩な色を各種ラインナップしています。軟質・硬質PVCへの分散性、 拡散性、色相安定性に優れています。

製品名	使用顔料	顔料濃度 (%)	入り目 (kg)	色調
イエロー NSB-127	縮合アゾイエロー (P.Y.128)	5	15	
イエロー NSB-128	縮合アゾイエロー (P.Y.128)	40	5	
イエロー NSB-134	縮合アゾイエロー (P.Y.95)	45	5	
イエロー NSB-139	イソインドリノン (P.Y.110)	40	5	
イエロー NSB-1/10-139-D	イソインドリノン (P.Y.110)	4	10	
イエロー NSB-156	ジスアゾイエロー (P.Y.83)	40	10	
イエロー NSB-236	亜鉛フェライト (P.Y.119)	60	15	
イエロー NSB-1/10-236-D	亜鉛フェライト (P.Y.119)	6	15	
ブラウン NSB-215	ベンズイミダゾロン (P.Br.25)	40	5	
ブラウン NSB-216	弁柄 (P.R.101)	60	15	
ブラウン NSB-1/10-216-D	弁柄 (P.R.101)	6	15	
レッド NSB-35	レーキレッド (P.R.48:2)	40	10	
レッド NSB-40	ナフトールカーミン (P.R.150)	40	10	
レッド NSB-46	キナクリドンマゼン タ (P.R.122)	40	10	
レッド NSB-66	キナクリドンレッド (P.V.19)	5	15	
レッド NSB-67	キナクリドンレッド (P.V.19)	40	5	
レッド NSB-83	縮合アゾスカーレッ ト (P.R.166)	5	10	

製品名	使用顔料	顔料濃度 (%)	入り目 (kg)	色調
レッド NSB-84	縮合アゾスカー レット (P.R.166)	40	5	
レッド NSB-86	ジケトピロロピ ロール (P.R.254)	45	5	
ブルー NSB-323	フタロシアニンブ ルー (P.Bl.15:2)	42	10	
ブルー NSB-363	フタロシアニンブ ルー (P.Bl.15:1)	40	10	
ブルー NSB-339	群青 (P.Bl.29)	70	15	
ブルー NSB-1/7-339-D	群青 (P.Bl.29)	10	15	
グリーン NSB-281	フタロシアニング リーン (P.G.7)	40	10	
グリーン NSB-1/10-281-D	フタロシアニング リーン (P.G.7)	4	10	
バイオレット NSB-603	ジオキサジンバイ オレット (P.V.37)	5	10	
バイオレット NSB-1/10-603-D	ジオキサジンバイ オレット (P.V.37)	0.5	5	
ブラック NSB-412	カーボンブラック (P.Bk.7)	40	10	
ブラック NSB-414	カーボンブラック (P.Bk.7)	36	10	
ブラック NSB-1/10-414-D	カーボンブラック (P.Bk.7)	3.6	15	
ブラック NSB-1/100-414-Y	カーボンブラック (P.Bk.7)	0.36	10	
ブラック NSB-422	カーボンブラック (P.Bk.7)	4.7	15	
ホワイト NSB-513	酸化チタン (P.W.6)	72	15	
ホワイト NSB-524	酸化チタン (P.W.6)	72	15	

掲載されている色見本は印刷用のものであり、実際の色とは異なる場合がありますのでご了承ください。

#### Note

- ご使用の塩化ビニルコンパウンドに必要量を混色して色調をご確認後、ご使用いただきます様お願いいたします。
- コンパウンドの種類によっては顔料の拡散、外滑性、内滑性等に支障をきたす場合がございますので、その際はご相談を承ります。 ご質問やご不明点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
- ※カラーマッチングシステムの導入が前提条件となります。



本社 TEL:06(6301)0636 FAX:06(6308)6638 東京 TEL:03(3634)1746 FAX:03(3633)6929

当データは代表値であり、性能を保障するものではありません。 御使用の条件のもとで十分な性能をご確認下さい。 2025.05.12 Ver.4.0

